



EMU CLM 60

EMULSIONE BITUMINOSA ACIDA al 60% di legante e lenta rottura tipo C60BP8

Emulsione bituminosa modificata sovrastabilizzata per riciclaggio a freddo

Teme il gelo. Sconsigliato l'utilizzo sotto i 10°C

norma di riferimento EN13808 – Marcato CE

Proprietà		METODO	SPECIFICHE
Polarità delle Particelle		EN 1430	Positiva
Indice di Rottura		EN 13075-2	> 300 (classe 8)
Contenuto di legante (per contenuto d'acqua)	% in peso	EN 1428	58-62 (classe 6)
Tempo di efflusso a 2mm e 40°C	secondi	EN12846	40-130 (classe 4)
Stabilità alla miscelazione con cemento	g	EN 12848	< 2 (classe 2)
Residuo al setaccio da 0,500 mm	% in peso	EN 1429	< 0.2 (classe 3)
Residuo al setaccio da 0,160 mm	% in peso	EN 1429	< 0.5 (classe 3)
Tendenza alla sedimentazione (a 7 gg di stoccaggio)	% in peso	EN 12847	< 10 (classe 3)
Residuo al setaccio 0.5 mm (a 7 gg di stoccaggio)	% in peso	EN 1429	< 0.5 (classe 4)
Adesività	% ricoperto	EN 13614	> 75 (classe 2)

Caratteristiche del legante recuperato dopo Evaporazione (EN 13074)

Proprietà		METODO	SPECIFICHE
Penetrazione a 25°C	1/10 mm	EN 1426	< 100 (classe 3)
Punto di rammollimento	°C	EN 1427	> 60 (classe 2)
Energia di coesione tramite "force ductility a 10°C"	J/cm ²	EN 13589 EN 13703	> 1 (classe 7)
Ritorno elastico a 25°C	%	EN13398	> 50 (classe 5)

Consigli Generali

La conservazione in cisterna deve avvenire a temperature comprese tra 20°C e 45°C. Non superare mai i 70°C. Si sconsiglia l'uso di fiamme libere e il contatto con fluidi di riscaldamento con temperatura superiore a 100°C.

In caso di stoccaggio prolungato (oltre 5 giorni), si consiglia la movimentazione del prodotto, da ripetersi con periodicità per evitare la formazione del sedimento. Il prodotto è spruzzabile a temperature comprese tra 20°C e 45°C. Le diluizioni o residui di altre tipologie di emulsioni nelle cisterne di stoccaggio alterano la velocità di rottura e la stessa stabilità dell'emulsione. Una volta all'anno è consigliabile la pulizia del serbatoio di stoccaggio.

Le caratteristiche dichiarate nella presente scheda sono garantite e sono rilevabili, su campioni omogenei di prodotto prelevati in contraddittorio alla consegna secondo le vigenti norme, in particolare la UNI EN 58 e la UNI EN 12594.

Volpiano (TO) – Italia – base di produzione e carico

Rev 06/2022